



DOMYLCO
Construction Chemicals

Χημικά Δομικά Υλικά

Φουντουκιάς 6, 136 77 Αχαρνές, Αττική - Τηλ.: 210 6254470, Φαξ: 210 6254478 - www.domylco.gr

Υλικά Επιφανειακής Προστασίας - Υλικά Δαπέδων

DOMOGARD 163

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κατηγορία: Υλικά Επιφανειακής Προστασίας - Υλικά Δαπέδων

Το DOMOGARD 163 είναι προστατευτική θιξοτροπική βαφή δύο συστατικών, υδατοδιαλυτή με βάση εποξειδικές ρητίνες.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Το DOMOGARD 163 αποτελεί προστατευτική βαφή και εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες ή σκυρόδεμα, παρέχοντας σε αυτές ισχυρή αντίσταση στις χημικές επιδράσεις και στις τριβές.

Πεδία εφαρμογής που ενδείκνυται είναι:

- βαφεία, βυρσοδεψία, λευκαντήρια στεγνωτήρια, πλυντήρια αυτοκινήτων,
- συνεργεία αυτοκινήτων, γκαράζ, αποθήκες αίθουσες εκθέσεων, κλπ.,
- γήπεδα τένις από σκυρόδεμα,
- επιφάνειες μέσα ή πλησίον στη θάλασσα,
- κολώνες, τούνελ, τοίχοι αντιστήριξης, αποχετευτικά συστήματα λυμάτων, οδοποιία (προστασία από τα άλατα που χρησιμοποιούνται για το λιώσιμο των πάγων),
- ελικοδρόμια, αεροδρόμια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε υγρές επιφάνειες,
- Δεν περιέχει διαλύτες, άφλεκτο,
- Δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες,
- Αντέχει στο καθάρισμα των επιφανειών όταν χρησιμοποιούνται σκούπες, χημικά,
- Επισκευάζεται τοπικά εύκολα,
- Δεν έχει δυσάρεστη οσμή κατά την χρήση,
- Εύκολη χρήση,
- Μικρή κατανάλωση, οικονομική.
- Θιξοτροπική, δεν "τρέχει" στις κάθετες επιφάνειες,
- Τοποθετείται με πινέλο, ρολό ή ειδικό ψεκαστήρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απομακρύνουμε κάθε ξένο σώμα, λάδια σκόνη, υλικά παλαιών επαλείψεων ώστε να έχουμε υγιή επιφάνεια. Ανακατεύουμε καλά το συστατικό Α και κατόπιν προσθέτουμε το συστατικό Β. Ανακατεύουμε το μείγμα Α+Β για 2-4 λεπτά ώσπου να προκύψει ομοιογενές υλικό. Για τη πρώτη στρώση αραιώνουμε το μείγμα Α+Β με 15-20% νερό ανάλογα με το πορώδες της



DOMYLCO
Construction Chemicals

Χημικά Δομικά Υλικά

Φουντουκιάς 6, 136 77 Αχαρνές, Αττική - Τηλ.: 210 6254470, Φαξ: 210 6254478 - www.domylco.gr

Υλικά Επιφανειακής Προστασίας - Υλικά Δαπέδων

DOMOGARD 163

επιφάνειας που θα εφαρμοσθεί. Εφαρμόζουμε 2 ή 3 στρώσεις ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας. Μεταξύ διαδοχικών στρώσεων πρέπει να παρέρχεται διάστημα 6 - 8 ώρες. Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 8°C.

Αναλογία μείγματος: Μέρη βάρους A:B= 1:1.

Διάρκεια του μείγματος: Στους 20°C τουλάχιστον 90 λεπτά. Πλήρης ανάπτυξη αντοχών σε προσβολή χημικών ή τριβής μετά 12 ημέρες.

Κατανάλωση: 0,15-0,25 kg/m² ανά στρώση.

Συνθήκες αποθήκευσης: Πάνω από 5°C.

Συσκευασία: Ζεύγη κουβάδων 10 kg.